



vetonit min decor

Декоративная минеральная штукатурка

- ☉ Идеально под окраску
- ☉ Паропроницаемая: комфорт для жизни
- ☉ Ударопрочная и долговечная
- ☉ Высокая адгезия не менее 0,65 МПа



НАЗНАЧЕНИЕ

- ☉ Для декоративно-защитной отделки базовых штукатурных слоев систем фасадного утепления **VETONIT**.
- ☉ Для декоративно-защитной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.
- ☉ Для коттеджного и многоэтажного строительства
- ☉ Для оштукатуривания по следующим основаниям: бетон; базовые штукатурные слои систем фасадного утепления; поверхности, выполненные цементными, цементноизвестковыми, известково-цементными штукатурками и шпаклевками.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-серый/белый*
Вяжущее	цемент, известь
Расход воды, л/кг	0,20–0,25
Плотность раствора, кг/м ³	1200–1800
Температура нанесения	от +5 до +30 °С
Расход смеси, кг/м ²	
1.5 мм «шуба»	2,0–2,2
2.0 мм «шуба»	2,8–3,0
2.0 мм «короед»	2,4–2,6
3.0 мм «короед»	3,5–3,8
Время жизни раствора, ч	1
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	0,65
Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее	4,5
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	2
Морозостойкость, циклов, не менее	100

* Смесь может быть различных оттенков. Это зависит от природных примесей в используемом сырье. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

Фасовка: бумажные трехслойные мешки со средним слоем из полиэтилена 25 кг.

Хранение: 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 %.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Для базового штукатурного слоя систем фасадного утепления VETONIT: основание должно быть сухим, твердым и обеспыленным. Высолы и другие разделяющие вещества должны быть удалены. За 12–24 часа до нанесения декоративной штукатурки обработайте основание с помощью грунтовки **vetonit prim facade**, **vetonit prim optimus** или **vetonit prim multi universal** (в разбавлении с чистой водой 1 : 1). При возможном понижении температуры ниже +5 °С, в течение 3 суток, рекомендуется использовать **vetonit min decor winter**. Для других оснований: основание должно быть сухим, твердым и обеспыленным. Жир, остатки клея, масляные пятна, отслаивающиеся участки и слабый верхний слой бетона, высолы и т. д. должны быть удалены и при необходимости отремонтированы штукатурками **vetonit stuk 414**, **vetonit TT40**, **vetonit TT30 light** (в зависимости от прочности основания) или другими цементными, цементно-известковыми штукатурками Vetonit. За 12–24 часа до нанесения штукатурки обработайте основание с помощью грунтовки **vetonit prim facade**, **vetonit prim optimus** или **vetonit prim multi universal** (в разбавлении с чистой водой 1 : 1). При возможном понижении температуры ниже +5 °С, в течение 3 суток, рекомендуется использовать **vetonit min decor winter**.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Залить в чистую емкость 5–6,25 литров воды и засыпать мешок со штукатуркой (25 кг). Замешивать раствор необходимо в чистой воде при температуре около +20 °С. Перемешивать смесь необходимо при помощи миксера или дрели с насадкой для штукатурных растворов, со средней скоростью вращения 400–600 об/мин до достижения однородной консистенции без комков. Раствор выдерживают в течение 5 минут, а затем еще раз перемешивают в течение 1 минуты. Раствор должен быть использован в течение 1 часа. Периодически перемешивайте раствор, без добавления воды!

НАНЕСЕНИЕ

Декоративную штукатурку наносить на загрунтованную поверхность при помощи полутерка из нержавеющей

стали. Полутерок необходимо держать под углом 50–70° к поверхности. Толщина слоя должна соответствовать максимальному размеру зерна заполнителя.

Затирку поверхности, для проявления фактуры, необходимо производить при помощи пластикового полутерка спустя некоторое время, когда растворная смесь перестанет липнуть к инструменту. Фактуру формируют круговыми движениями, слегка прижимая полутерок к поверхности штукатурки. Во время затирки необходимо удалять связующее с поверхности полутерка, периодически очищая его. При необходимости прервать работу, границу заклеить малярной лентой, завершить нанесение штукатурки с заходом на ленту. Не дожидаясь высыхания штукатурки удалить ленту вместе со штукатуркой.

Во время выполнения работ и в течение 24 часов необходимо защитить фасад от попадания прямых солнечных лучей, сильного ветра и дождя.

ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Не ранее чем через 3 суток, в зависимости от погодных условий для выравнивания впитывающей способности основания.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой сразу после окончания работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях

vetonit